

# AQUA無機ウッドUV

世界初!! 超浸透性木部用浸透セラミック塗材...木材の強化高級仕上に最適!! F☆☆☆☆

## ○特徴

### 1.シンナーフリー

原材料にシンナーをしません。安心安全な塗料です。

### 2.ストレスフリー

乾燥も速く、色もしっかり入ります。刷毛でも布でも簡単に塗ることができ、塗装時のストレスを感じません。

### 3.メンテナンスフリー

雨や紫外線にとっても強いので、長持ちします。一度施工したら、メンテナンスは最小限でOKです。

### 4.カラバリーフリー

オーダーメイドでご希望のカラーと濃淡調整ができます。

### 5.屋内・屋外共用

「安全性」・「作業性」・「耐候性」、すべてに優れた屋内・屋外共用タイプ。これ1つですべて対応頂けます。

イメージ図



超浸透セラミック塗材が木部に浸透すると、木の組織と結合して乾燥硬化し最高級の強化天然木質に生まれ変わります。

乾燥後は撥水性、防汚性、耐擦り傷性に優れた耐久性抜群の性能を発揮します。

また、深みのある風合いに仕上がりと、木のぬくもりを長期間維持します。

○色名 クリア・カラー

○使用方法

| 使用材料    | 塗布回数 | 塗り重ね間隔  | 塗り面積／1㎡   |
|---------|------|---------|-----------|
| 無機ウッドUV | 2回   | 15分～30分 | 120～150ml |

○塗料性状

| 試験項目  | 結果    | 評価方法        |
|-------|-------|-------------|
| 外観    | 微黄色液体 |             |
| 乾燥性   | 24時間  | 半硬化         |
| 貯蔵安定性 | 合格    | 45℃×3ヵ月異常なし |


○一般性能

| 試験項目 | 結果    | 備考              |
|------|-------|-----------------|
| 密着性  | ○     | JIS K5600       |
| 耐水性  | ○     | JIS K6909       |
| 防汚試験 | 醤油    | 布拭取り性<br>(社内試験) |
|      | ケチャップ |                 |
|      | インク   |                 |

○荷姿 4ℓ・15ℓ

○使用上の注意事項

気温5℃以下、湿度85%以上、表面結露が見られる場合、塗工を避けてください。 降雨が予想される場合は塗工を避けてください。



商品のお問合せはこちら



液体ガラス塗装工業株式会社

〒942-0011新潟県上越市港町2-4-14

TEL : 025-520-8502 E-mail : contact@ffcoat.com



@EKITAIGARASUTK